

MONOAKRİL

ÜRÜN TANIMI:

Kopolimer dispersiyon

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Görünüm:	Beyaz, sıvı
Özgü ağırlığı (kg/lt):	1,02
Toplam katı madde (wt%):	49,0±1
pH:	4,0-5,0
Serbest monomer (en fazla %):	0,5
Tg (°C):	24
Film görünümü:	Şeffaf, sert ve kırılğan
Viskozite (25°C, cps) ¹ :	200 ± 100
Seyreltme:	Su ile her oranda stabil karışım verir.

AMBALAJ:

- Plastik fiçilerde : 30 kg ve 125 kg
- IBC'de: 1.000 kg

KULLANIM ALANI:

Makine halısı üretiminde sert sırt apresi olarak kullanılır.

SAKLAMA KOŞULLARI:

Monoakril emülsiyon polimerleri çeliğe karşı hafif korozif oldukları için sadece paslanmaz çelik ve plastik ambalajlarda depolanabilirler. Ürün 5-35 °C aralığında, sıkıca kapatılmış orjinal ambalajında 6 ay bozulmadan saklanabilir. Bakteriyolojik etkilere ve küflenmelere karşı Bodoxin –TX² ile korunmuştur.

¹ Brookfield DVD-E 30rpm 3 no'lu uç

² Bodoxin-TX ISP Corp. France ürünüdür.

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Monokem Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (04/2013).